



TEXNİKİ VƏRƏQ №PPBZ-KNŞ-FRM-100150200

TARİX: 06.03.2026

STANDART: GRI GM13

HDPE GEOMEMBRAN – 1.0/1.5/2.0mm

MƏHSULUN TƏSVİRİ:

1,0 mm, 1,5 mm və 2,0 mm qalınlıqlarda istehsal olunan yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) geomembran tam su keçirməz hidroizolasiya materialıdır. Müasir ekstruziya texnologiyası ilə istehsal olunur və yüksək mexaniki möhkəmliyi, elastikliyi, kimyəvi və bioloji təsirlərə, həmçinin ultrabənövşəyi şüalara davamlılığı ilə seçilir. Geomembran torpağın və suyun çirklənmədən etibarlı qorunmasını təmin edir, uzunmüddətli istismar zamanı fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini qoruyur və müxtəlif mühəndis-geotexniki layihələrdə etibarlı hidroizolasiya və antifiltrasiya maneəsi kimi tətbiq edilir.

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ:

1,0 mm, 1,5 mm və 2,0 mm qalınlıqlarda olan yüksək sıxlıqlı polietilen (HDPE) geomembran bərk məişət və sənaye tullantıları poliqlonlarında, drenaj və yağış sularının yığılma hovuzlarında, şlam və tullantı anbarlarında, hidrotexniki qurğularda (kanallar, bəndlər, su anbarları), həmçinin neft bazaları, kimyəvi maddələrin saxlanma obyektləri və sənaye sahələrində torpağın və yeraltı suların çirklənmədən qorunması üçün etibarlı hidroizolasiya və antifiltrasiya maneəsi kimi tətbiq olunur. Material günəş şüalanmasına, aqressiv mühitlərə və mexaniki yüklərə qarşı yüksək davamlılıq göstərir.

TEXNİKİ MƏLUMATLAR

Parametr	Alınan dəyər			
	1.0mm	1.5mm	2.0mm	Sınaq metodu
Vizual görünüş	Uyğundur	Uyğundur	Uyğundur	EN 1850-2
Divar qalınlığı (mm)	1.0 mm ±5%	1.5 mm ±5%	2.0 mm ±5%	ASTM D5199
Ölçmələrin orta göstəricisi nominal qalınlığın 95%-dən az olmamalıdır.				
Dartılmada möhkəmlik — axmada	16 N/mm	24 N/mm	31 N/mm	ASTM D6693
Dartılmada möhkəmlik — qırılmada	29 N/mm	43 N/mm	57 N/mm	ASTM D6693
Cırılma müqaviməti (N)	180 N	220 N	275 N	ASTM D1004
Dartmada nisbi uzanma (%)	950%	950%	950%	EN ISO 6259
Deşilməyə qarşı müqavimət	356 N	534 N	712 N	ASTM D4833
Sabit yükə deşilmə (kq)	50 kq	80 kq	100 kq	ASTM D4833
Yüksək temperaturda xətti ölçü dəyişməsi (%)	0.8%	0.8%	0.8%	ASTM D1204 (100 °C, 1 h)
Ərimə axma indeksi	0.80	0.80	0.80	EN ISO 1133
Texniki karbonun miqdarı (%)	2.1%	2.1%	2.1%	ASTM D1603 və ya D4218
Oksidləşmə induksiya vaxtı	≥ 100 min	≥ 100 min	≥ 100 min	ASTM D3895 (200°C, saf O ₂ , 1 atm)
Aşağı temperaturda kövrəklik	-77 °C	-77 °C	-77 °C	ASTM D746
Yüksək temperaturda ölçü sabitliyi	±2 %	±2 %	±2 %	ASTM D1204
Sıxlıq	0.945	0.945	0.945	ASTM D1505 və ya D792



DAŞINMA QAYDALARI:

Geomembranlar xüsusi qoruyucu örtüklü rulonlar şəklində daşınmalı, nəqliyyat vasitələrində üfüqi vəziyyətdə bərkidilməli və mexaniki zədələrdən, günəş şüalarından və açıq alovdan qorunmalıdır. Daşınma zamanı kəskin əyilmə, deşilmə və ya zərbələrə yol verilməməlidir.

SAXLAMA ŞƏRAİTİ:

Məhsul quru, sərin, günəş şüalarından qorunan, havalandırılan anbar şəraitində saxlanılmalıdır. Rulonlar üfüqi, hamar səth üzərində yerləşdirilməli, kəskin alətlərlə təmasdan qorunmalıdır. saxlanılmalıdır.

QABLAŞDIRMA HAQQINDA MƏLUMAT:

Məhsullar daşınma və saxlanma zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə uyğun formada qablaşdırılır. Qablaşdırma materialı məhsulu mexaniki zədələrdən, tozdan, nəmdən və günəş şüalarından qoruyur, həmçinin rulonların daşınması və yığılması prosesində rahatlıq yaradır.